

POLIETILENE BOLLE ARIA

SCHEDA TECNICA AIRFILM
AIRFILM TECHNICAL SCHEDULE

I dati riportati sono indicativi in quanto relativi alla media della nostra produzione standard
Data shown are average values on our standard production

- Resistenza a Trazione - <i>Tensile strenght</i>	ASTM D 882	Longitudinale/Mach. dir. Trasversale/ Tras. dir.	24 N/mm ² 19 " "
- Allungamento a rottura - <i>Elongation</i>	ASTM D 882	Longitudinale/Mach. dir. Trasversale/ Tras. dir.	300 % 500 %
- Modulo secante 1% - <i>Shearing stress 1%</i>	ASTM D 882	Longitudinale/Mach. dir. Trasversale/ Tras. dir.	180 N/mm ² 220 " "
- Carico di snervamento - <i>Yeld point</i>	ASTM D 882	Longitudinale/Mach. dir. Trasversale/ Tras. dir.	11 N/mm ² 11 " "
- Res. Lacerazione (Elmendorf) - <i>Tearing stress (Elmendorf)</i>	ASTM D 1922	Longitudinale/Mach. dir. Trasversale/ Tras. dir.	148 KN/m 57 " "
- Res. a perforazione - <i>punching stress</i>	Metodo interno		1120 N/mm

PROPRIETA' TECNICHE/DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'
TECHNICAL PROPERTIES/CONFORMITY DECLARATION

Il prodotto è riciclabile ed atossico nelle condizioni in cui lascia lo stabilimento di produzione ed è conforme con quanto stabilito nella Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 Agosto 2002 relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

The product is recyclable and non-toxic at the conditions in which is delivered from the factory. It is in conformity with the Commission Directive 2002/72/EC of 6 August 2002 relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs.